TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM INDULASTIC-P

1. PRODUCTBESCHRIJVING

Dispersiecomponent voor het aanmaken van lijm en vochtbeschermingslaag

2. TOEPASSINGSGEBIED

Na aanmaak van het twee-componentenmateriaal voor het verlijmen van sokkel- en perimeterisolatiepanelen en als overschilderbare minerale vochtbescherming.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- alkali bestendig
- vorstbestendig
- bestand tegen drukkend water

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,1 - 1,3 g/cm³

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet vlak, droog, stabiel, voldoende maar tevens niet te sterk zuigend zijn en vrij van resten die de hechting verminderen. Voorwaarde is een gebouwafdichting volgens DIN 18531 tot DIN 18535. Bitumineuze ondergronden moeten worden gelucht. Niet te gebruiken op koud zelfklevende kunststofplaten (KSK).

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:
Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur ≥ 5 °C tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL / MENGEN EN TRANSPORTEREN:
Meng 1 : 1 gewichtsdeel KEIM Indulastic-P met Portlandcement CEM I 32.5 met een elektrische roerder tot een homogene, klontvrije consistentie is bereikt. Voor meer stabiliteit kan de mengverhouding met cement worden verhoogd tot 1:1,3. Maximaal 5% watertoevoeging bij gebruik als verf. Meng niet meer materiaal dan binnen 2-3 uur kan worden verwerkt. Verharde KEIM Indulastic-P mag niet worden verdund met water of gemengd met vers materiaal.

VERBRUIK:
ca. 4 kg/m² als lijm of wapening. ca. 1 kg/m² als vochtbescherming
De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:
Afhankelijk van de toepassing met een troffel, borstel of kwast aanbrengen.

LIJMEN:
Als lijm op de ondergrond: breng gemengd KEIM Indulastic-P aan op de perimeterisolatieplaat met 6 dotten lijm. Als lijm in het sokkelbereik: breng de gemengde KEIM Indulastic-P aan op de sokkelisolatieplaten volgens de rupsmethode, lijm minstens 40% van het oppervlak.

VERBOUWEN:
Als versterkingslaag: Breng gemengd KEIM Indulastic-P gelijkmatig aan op de verlijmde isolatieplaten. KEIM wapeningsweefsel plaatsen, voegen 10 cm overlappen en nat in nat gladstrijken. Het wapeningsweefsel moet in het midden of in het bovenste derde deel worden ingebed. Versterkingslaag dikte 3 - 4 mm.

BESCHERMING TEGEN VOCHT:
Breng gemengde KEIM Indulastic-P aan in één of twee lagen verdund met max. 5% water met een borstel of kwast. KEIM Indulastic-P wordt toegepast als vochtbescherming in het gebied dat in contact staat met de grond. Onder het grondoppervlak moet de vochtbescherming aansluiten op de waterdichting van het gebouw of de perimeterisolatieplaten. Boven de GOK wordt KEIM Indulastic-P op de toppleister aangebracht tot een hoogte van 50 mm. KEIM Indulastic-P kan overschilderd worden met KEIM Soldalan en KEIM Granital. De vochtbescherming is bedoeld om te voorkomen dat capillair vocht in de pleister- en wapeningslagen terechtkomt. In de ondergrondse ruimte wordt ter plaatse een noppenfolie gebruikt ter bescherming tegen beschadiging. Ten minste twee verflagen of een vullaag zijn nodig als vochtbescherming om een tweede afdichtingsniveau te garanderen bij het achteraf aanbrengen van metalen vensterbanken.

STAANDE TIJDEN:
Minimaal 3 dagen afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:
Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
18	kg	32	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht houd de verpakking goed gesloten

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 04 10

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

GIS-CODE: BSW 20

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.
Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere / Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.com / info@keim.nl