



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM PUTZGRUND

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Putzgrund is een grondeermiddel op silicaatbasis met een ruw oppervlak en een goed vullend en dekkend vermogen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Putzgrund is geschikt voor gebruik binnen en buiten. KEIM Putzgrund dient als grondlaag voor KEIM Brillantputz op oude en nieuwe pleisters van mortelgroepen PII en PIII evenals op gipspleisters en gipskartonplaten in het interieur. KEIM Putzgrund vermindert het absorptievermogen van de ondergrond en verlengt de open tijd van KEIM Brillantputz. Het ruwe, stroeve oppervlak maakt een optimale verwerking van KEIM Brillantputz mogelijk, zelfs op zeer gladde ondergronden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE KENMERKEN:

– Dichtheid: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³

CLASSIFICATIE:

– Dampdiffusieweerstand (sd-waarde): < 0,02 m

KLEUREN:

wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Sterk zandende of ongelijkmatig zuigende oppervlakken zijn met KEIM Spezial-Fixativ te fixeren. Voor uitvoering en verdunning, het technische gegevensblad van de primer in acht nemen. Laat nieuwe grondmortels minimaal 14 dagen uitharden!

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,3 kg/m²

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

KEIM Putzgrund indien alleen vereist met max. 10 % met Spezial-Fixativ verdunnen. Gelijktijdig aanbrengen met een kwast of roller.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
25	kg	24	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

GIS-CODE: BSW 10

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.