

INHOUDSOPGAVE

<u>22</u>	<u>METSELWERK</u>	<u>1</u>
22.24	REINIGEN METSELWERK	1
22.71	AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN	1
<u>46</u>	<u>SCHILDERWERK</u>	<u>2</u>
46.33	NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG	2

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

22 **METSELWERK**

22.24 REINIGEN METSELWERK

22.24.10-a REINIGEN BESTAAND METSELWERK

0. REINIGEN BESTAAND METSELWERK

Schoon spuiten met stoom,
de bestaande verflagen d.m.v. hoge druk.
De bemoste, be-algde delen geheel ontdoen van
aanslag.

Aanwezige gevelankers e.d. ontroesten en voorzien van
conservering.

Indien noodzakelijk ankers vervangen inclusief
aanpassing en aanheling van de omliggende
constructie.

.01 BUITENWAND

Het reinigen van de gehele metselwerk (geen keramiek
of natuursteen e.d.) gevels en geveldelen.

22.71 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN

22.71.11-a AFKWASTLAAG

0. AFKWASTLAAG

Ondergrond:

- bestaande baksteen metselwerk;
- nieuw baksteen metselwerk.

Systeem:

- reinigen ondergrond met warm water onder hoge druk
(druk afgestemd op metselwerk);
- eventueel losse delen, vet- en olieresten, vuil,
mos en algen verwijderen;
- ondergrond herstellen, inboeten, voegwerk aanhelen
e.d.;
- droge ondergrond voor-bevochtigen;
- 1 of 2 lagen kaleimortel;
- regelmatig bevochtigen ondergrond tijdens droging
(*ter voorkoming van verbranding*).

Applicatie: blokkwast, respectievelijk spaan met
nabehandeling met blokkwast (afhankelijk van de
ondergrond).

Verbruik per laag (kg/m²): 1 - 2.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per
kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

9. MORTEL

Fabriek: Calcmat.

Type: KM kaleimortel.

Consistentie: kwastbaar.

Kleur: standaard wit.

Toeslagmateriaal: anorganische kleuropigmenten
maximaal 5%.

.01 BUITENWAND

Het bestaande, respectievelijk nieuwe baksteen
metselwerk te voorzien van kalei- /slemlaag van de
buitengevels, volgend uit de tekeningen,

respectievelijk overzicht materialen en kleuren.

46**SCHILDERWERK**

46.33

NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.29-z

NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL

0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,

Ondergrond

(onbehandeld):

- baksteen (matig of slecht zuigend IW1 of IW2 volgens BRL 1007, klasse IW3 en IW 4 extra voorstrijken).

(behandeld):

- kalei- / slemlaag op baksteen

Gehalte actief oplosbare zouten (categorie): S 2.

baksteen vorstbestandsklasse minimaal klasse C.

Systeem:

- reinigen: losse delen, vet, vuil, mos en algen verwijderen.
- 1 laag verf (10% verdunning met Soldalan verdunning).
- 1 laag verf (onverdund).

Applicatie:

- 1e laag verf met roller of kwast.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

4. VERF, STEEN MINERAAL

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: Soldalan, minerale muurverf.

Bindmiddel: kieselsol en waterglas (sol-silicaat).

Eigenschappen:

- onbrandbaar (Din 4102-A2)
- schimmel en algwerend

Kleur: alle gangbare (Keim) kleurenwaaiers.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

.01 BUITENWAND

Het baksteen metselwerk van de buitengevels, volgend uit de tekeningen, respectievelijk overzicht materialen en kleuren.

.02 BUITENWAND

Het baksteen metselwerk voorzien van kalei- /slemlaag van de buitengevels, volgend uit de tekeningen, respectievelijk overzicht materialen en kleuren.