



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

polyChro-extérieur is de echte Le Corbusier verf – een bijzonder hoogwaardige, fluweelmatte en kleurintensieve buitenmuurverf op basis van een mineraal bindmiddel. Exclusief vervaardigd in de unieke kleuren van de kleur klavaturen van Le Corbusier en in de kwaliteit die voldoet aan de richtlijnen van Les Couleurs Suisse AG als vertegenwoordiging van Le Fondation Le Corbusier te Parijs. polyChro-extérieur geeft gevels een onvergelijkbare kleurdiepte en elegantie.

2. TOEPASSINGSGBIED

polyChro-extérieur is geschikt voor de renovatie van en als nieuwe afwerklaag van draagkrachtige dispersie- en siliconenhars-verflagen en pleisters evenals voor minerale ondergronden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ongeëvenaarde kleurdiepte en intensiteit
- De meest pure kleurpigmenten
- Fluweelmat oppervlak
- Natuurlijk, mineral bindemiddel
- Zeer dampopen
- 100% ecologisch
- Onbrandbaar

Materialkenmerken

- Sol-silicaatverf
- Soortelijk gewicht ca. 1,50-1,65 g/cm³
- Diffusie-equivalent dikte
luchtlaag: sd < 0,01 m
- Kleurvastheid A1
(Fb-Code volgens BFS-Merkblatt Nr.26)
- Glansgraad bij 85°: stompmat

Kleuren

Originele kleuren van de architecturale polychromie van Le Corbusier, handmatig aangekleurd in de KEIM productie.

Gecontroleerd en gelicentieerd. Iedere kleur heeft een echtheidscertificaat!

De volgende kleuren zijn in polyChro-extérieur leverbaar:

32001	32023	32042	32110	32140	4320O
32010	32024	32052	32111	32141	4320P
32011	32031	32053	32112	32142	
32012	32032	32060	32121	4320B	4320U
32013	32033	32082	32122	4320H	
32021	32034	32091	32123	4320L	
32022	32041	32102	32131	4320N	

(De overige kleuren uit de polychromie architecturale van Le Corbusier kunnen in polyChro-extérieur-intense worden uitgeleverd.

NB: het mengen met systeemvreemde pigmenten is niet toegestaan)

4. Verwerkingsinstructies

Ondergrond voorbehandeling

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- vetvrij zijn. De ondergrond en temperatuur dient tijdens de verwerking en droging > 5 °C te zijn.

Bij sterk strijklicht is een grondering met polyChro-fond aan te bevelen.

Verwerking

polyChro-extérieur kan gekwast, gerold of airless verspoten worden (nozzle 0,79 mm). Voor de verwerking verdient het aanbeveling hoogwaardig materieel te gebruiken.

Grondlaag: polyChro-extérieur met max. 5% polyChro-dl verdunnen (0,5 l verdunning op 10 l verf).

Eindlaag: polyChro-extérieur onverdund aanbrengen.

Droogtijd

Tussen de verflagen een droogtijd van minstens 12 uur aanhouden.

Verbruik

Op een gladde ondergrond heeft men nodig ca. 280 ml polyChro-extérieur per m² voor een 2-laagssysteem.

Reiniging van het gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.





5. VERPAKKING

Ronde 10 l en 5 l emmers, kunststofpot van 1 l.

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. AFVAL

EG-afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling geven.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

